

# Ochranné pasty LUISO®

DAM Härtetechnik

www.dam-gmbh.de

## Cementace



**LUISO W31** Izolační pasta pro nauhličování do hloubky max. 1,9 mm. Zbytky jsou odstranitelné vodou nebo alkalickými čistidly.

**LUISO W33** Izolační pasta pro nauhličování v plynu a granulátu do hloubky max. 3 mm. Odstranění zbytků kartáčem nebo tryskáním.

**LUISO W35** Izolační pasta pro nauhličování do hloubky max. 5,0 mm. Odstranění zbytků kartáčem nebo tryskáním.

**LUISO W51** Izolační pasta pro plazmovou nitridaci. Odstranění zbytků kartáčem nebo tryskáním skleněnými perličkami.

**LUISO W53** Izolační pasta pro plazmovou nitridaci. Zbytky jsou odstranitelné vodou.

## Plazmová nitridace



## Nitridace



**LUISO W21** Izolační pasta pro nitridaci. Zbytky jsou odstranitelné vodou nebo alkalickými čistidly.

**LUISO W25** Izolační pasta pro nitridaci a karbonitridaci. Odstranění zbytků kartáčem nebo tryskáním skleněnými perličkami.

**LUISO W61** Ochrana proti tvorbě okují při oxidaci. Zbytky jsou odstranitelné vodou.

**LUISO W62** Ochranná pasta proti oduhličení. Odstranění zbytků kartáčem.

## Oxidace



## Vakuová cementace



**LUISO W44** Izolační pasta pro nauhličování do hloubky max. 1,5 mm. Určena zejména pro choulstivá pecní zařízení.

Zbytky jsou odstranitelné vodou nebo alkalickými čistidly.

## Charakteristika našich ochranných past:

- bez rozpouštědel
- šetrné k životnímu prostředí a bez zápachu
- viskozita a stékavost nastavitelné vodou
- doba schnutí pouze 30 min
- dobrý ochranný účinek
- zbytky odstranitelné vodou



Pro Vaše dotazy jsme k zastížení na čísle: +420737181949